



چسب هبلکس

HEBLEX FIX

- مناسب جهت نصب کاشی و سرامیک

مقدار مصرف

مقدار مصرف به سطح مورد نظر بستگی دارد ولی به طور کلی حدود ۳ تا ۴ کیلوگرم پودر برای چسباندن هر متر مربع مناسب می باشد.

روش مصرف

سطح زیر کار بایستی تمیز، خشک، مستحکم و عاری از آلودگی، چربی، غبار و ذرات سست باشد. در صورتیکه سطح مورد نظر ناصاف یا دارای اعوجاج و شکستگی باشد، با استفاده از ملات و چسب بتن سطح زیر کار را تسطیح کرده تا در مصرف چسب هبلکس صرفه جویی شود. سپس چسب هبلکس را با میزان مورد نیاز آب به خوبی مخلوط کرده و آنرا برای مدت زمان کوتاهی (یک تا دو دقیقه) رها کنید تا واکنش پلیمرها تکمیل شده و چسب قوام یابد. سپس چسب را دوباره هم زده و با استفاده از ماله شانه دار بر روی سطح زیر کار اعمال نمایید. در مرحله آخر بلوک های سبک را با فشار چسبانده و تراز نمایید.

قابل ذکر است میزان آب مصرفی جهت آماده سازی ملات، ۲۸ الی ۳۲ درصد وزن چسب هبلکس با توجه به شرایط محیطی و دمای مناسب برای کار با چسب هبلکس ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد. جهت افزایش مقاومت های مکانیکی و کاهش نفوذپذیری می توانید مقداری چسب بتن آب بندی به آن اضافه نمایید. توجه: پس از اختلاط چسب هبلکس با آب، خمیر آماده شده با توجه به دمای محیط باید حداکثر در ۳۰ دقیقه

چسب بلوک هبلکس ملات خشک آماده مصرف، مناسب جهت اتصال انواع بلوک سبک، با قدرت چسبندگی بالا می باشد که تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد و در ضخامت ۲-۳ میلی متر اجرا می گردد. چسب هبلکس را جهت تسطیح سطوح داخلی و خارجی دیوارها به کار می برند تا به کمک آن برای اجرای نمای ساختمان یک زیر سطح هموار و مطلوب درست شود. این چسب جهت چسباندن بلوک های هبلکس، سیپورکس، AAC و هر نوع بلوک سبک دیگر بکار می رود. این محصول در دو گرید N نرمال و قوی S ارائه می شود.

استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی می باشد:

ISIRI 12492
BS EN 12004

ویژگی ها و مزایا

- قدرت چسبندگی بالا
- مقاوم بالاتر برابر رطوبت و آب
- سهولت و سرعت اجرا
- استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربه
- مقرون به صرفه

موارد کاربرد

- دیوارکشی و تیغه کشی با بلوک های سبک



مورد استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداری تهیه
نمایید که طی این زمان مصرف شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مشخصات	N نرمال	K قوی
حالت فیزیکی	پودر	
رنگ	خاکستری و سفید (بر حسب سفارش)	
وزن مخصوص (g/cm ³)	۱/۵±۰,۰۲	۱/۵±۰,۰۲
EN 1324 مقاومت چسبندگی	Mpa ۱-۱/۵	Mpa ۱/۵-۲
زمان باز (فرصت استفاده از چسب)	۲۰-۱۵ دقیقه	۲۰-۱۵ دقیقه

ملاحظات

مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و
تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۵ + تا ۳۰ + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: پاکت های لمینت ۲۰ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای
سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به
هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته
باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید
فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده
شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
این ماده آتشزا نیست.

