



- امکان تولید در گرید های : زودگیر (A) – دیرگیر (R) – نگهدارنده اسلامپ (SR) – هوازا (E) – ترکیبی (L)

موارد کاربرد

- تولید بتن های پرمقاومت در کارخانجات بتن آماده (بچینگ)
- ایجاد و بهبود خاصیت پمپ پذیری بتن در پروژه ها
- ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در دما و شرایط آب و هوایی گوناگون
- بتن ریزی های طولانی با قابلیت حفظ اسلامپ و کارایی
- امکان بتن ریزی بدون آب انداختگی در محل اجرا

مقدار مصرف

مقدار مصرف پس از انجام آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد. با توجه به طرح اختلاط بتن شامل اندازه و نوع مصالح سنگی، عیار و نوع مواد سیمانی، نسبت آب به سیمان، دمای هوا و نحوه ساخت، محدوده مصرفی این محصول ۰.۶ الی ۱.۵ درصد وزن سیمان (مواد سیمانی نظیر پوزولان ها) خواهد بود.

تغییر در مقدار مصرف: در صورت نیاز به مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز این افزودنی و یا استفاده همزمان از مواد دیگر با واحد فنی و مهندسی شیمی سازه آرمانی تماس حاصل نمایید.

روش مصرف

۱. جهت افزایش روانی در مقدار آب معین (نسبت آب به سیمان ثابت)، به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل (حداقل ۳ دقیقه) عمل بتن ریزی آغاز گردد.
۲. جهت کاهش مقدار آب مصرفی با حفظ روانی (اسلامپ ثابت)، در زمان ساخت بتن به بچینگ یا میکسر اضافه گردد.

فوق کاهنده آب (فوق روان کننده بتن)

ARMA PX-MIX 200

این فوق روان کننده محصولی پلیمری به همراه ترکیبات پایدار کننده می باشد که به منظور بهبود کارایی بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش مقاومت مکانیکی در پروژه های بتن ریزی استفاده می گردد. از این محصول می توان جهت ساخت بتن (بدون افزودن آب اضافی) و همچنین بهبود خاصیت پمپ پذیری در محل بتن ریزی استفاده نمود.

استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی می باشد:

ISIRI 2930

ASTM C494/C494M

ASTM C1017/C1017M

EN934

ویژگی ها و مزایا

- افزایش اسلامپ یا کارایی بتن و بهبود پمپ پذیری
- کاهش استهلاک تجهیزات پمپ بتن و لوله ها
- کاهش آب مصرفی در محدوده ۱ الی ۰.۱۵ درصد و افزایش مقاومت های مکانیکی بتن سخت شده
- قابلیت نگهداری اسلامپ بتن در زمان طولانی در گرید SR بر حسب نیاز پروژه
- ساخت و حمل بتن تا مسافت های طولانی در گرید های R و SR
- جلوگیری از آب انداختگی و جداسازی سنگدانه در بتن تازه
- سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
- جلوگیری از خزش و انقباض بتن
- قابلیت کاربرد همزمان با میکروسیلیس، خاکستر بادی، متاکائولن، ژئولیت و سایر مواد پوزولانی



۳. در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد، می توان بخشی از فوق روان کننده را در هنگام ساخت بتن و بخش دیگر را در هنگام بتن ریزی به بتن اضافه نمود.

۴. توزین مواد افزودنی بتن بایستی به صورت وزنی و دقیق انجام پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پایه شیمیایی	پلی کربوکسیلات اتر
حالت فیزیکی	مایع
وزن مخصوص	$1.02 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$
محدوده قلیایی (pH)	۵ - ۷
مقدار کلراید (درصد)	کمتر از ۱/۰
رنگ	زرد روشن یا قهوه ای تیره

ملاحظات

مدت نگهداری: تا یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + تا ۳۰ + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: گالن ۲۰ کیلوگرمی - بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی - مخزن ۱۱۰۰ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
این ماده آتشنا نیست.

